Ficha Técnica

Mate Extra Pladur-Perlita

Pintura plástica mate

Versión: 20/04/2023

Ventajas

- Excelente nivelación
- Recomendable para superficies de ladriyeso
- Transpirable
- Desodorizada y aromatizada

Descripción

Pintura de gran calidad para interiores. Con un acabado muy blanco, cubriente, lavable y resistente. Especialmente desarrollada para su aplicación sobre paneles de cartón-yeso (pladur), y yesos proyectados (perlita). Excelente rendimiento, acabado extra mate profundo y bajo salpicado. También posee una buena transpirabilidad. Adecuada para la protección de exteriores.

Propiedades

La Pintura Mate Extra Pladur-Perlita gracias a su especial formulación que incorpora agentes tensodinámicos posee una nivelación excelente que junto a su acabado extra mate profundo la hace especialmente recomendable en superficies de ladri-yeso (pladur) y yesos proyectados, al disimular los plastes, masillas, empalmes, etc. Posee una elevada blancura y cubrición, además de ser lavable.
Incorpora ligantes internos que reducen el salpicado y goteo del producto, facilitando la aplicación y minimizando el manchado.
Asimismo es adecuada para la protección de exteriores por su solidez a la luz y estabilidad a los agentes atmosféricos externos.

Certificados de empresa

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,50 ± 0,05 g/cm3
Viscosidad	13.000 ± 1.000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	8 - 10 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	5 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Extra Mate Profundo

Dónde aplicarlo

Para el pintado de interiores: paredes y techos que precisen un acabado de calidad, de escaso olor y suavidad de aplicación, su acabado mate es excepcional sobre todo tipo de superficies, así como su blancura y lavabilidad. Al exterior confiere una adecuada protección de fachadas por su notable resistencia a los agentes atmosféricos.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.
Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.
Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL; 4 L y 15L.

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas
El pintado y/o decoración, en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería (especialmente sobre pladur-perlita) se realizará con la Pintura Plástica Mate Extra Pladur-Perlita de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 8 a 10 m2/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com