

Ficha Técnica

Satinada Súper

Tinta Acuosa Acetinada

Versión: 20/04/2023



Descripción

Tinta acuosa para interior e exterior de alta calidad, estabilidad e resistencia, o que lle proporciona un acabado impermeable e duradero con una excelente blancura e bom poder de cobertura. Aspecto final satinado e sedoso. Muito lavável.

Propiedades

- Acabamento impermeable e duravel.
- Excelente blancura.
- Bom poder de cobertura.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Copolímeros Vinílicos
Peso específico	1,25 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, Rolo, Spray ou Airless
Rendimiento	10 - 15 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	7 horas
Secado	30 - 45 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Tinta de qualidade, com excelentes resultados em termos de alvura, cobertura e lavabilidade em todo o tipo de superfícies, paredes e tectos, deixando um agradável aspecto acetinado e sedoso em superfícies lisas ou ásperas (gotelé, esburacadas, riscadas, etc.) e um eficaz exterior proteção.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Productos relacionados

SELLACRYL
Selante Sintético

Modo de empleo

EM SUPERFÍCIES NOVAS, LIMPAS E SECAS, LIVRES DE FERRUGA E GRAXA DE:

Cimento e concreto: Diretamente, diluindo até 25% para a primeira camada.

Gesso, estuque ou madeira: Fixação prévia com Selante Sintético ou com JAFEP Sellacryl.

NA SUPERFÍCIE PINTADA ANTIGA:

Com tintas de qualidade e sem danos: Lave e lixe levemente e depois aplique.

Com tintas em mau estado: Eliminar e proceder como superfície nova.

Em tintas à têmpera, cola ou cal: Aplicar primeiro um primer fixador ou Sellacryl JAFEP.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4, 8 e 15Litros





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com