

Ficha Técnica

Piscinas Cloro-borracha Sport

Tinta cloro-acrítica diluyente

Versión: 26/04/2023



Descripción

Tinta para piscinas à base de resinas acrílicas em fase diluyente, secagem rápida, aspeto mate-seda e excelente aderência em superfícies de cimento, betão, etc.

Propiedades

- Alta resistência e durabilidade
- Excelente aderência em superfícies de cimento e betão
- Resistência especial à água
- Fácil de aplicar, mas em conformidade com as recomendações de segurança
- Boa resistência química

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco e Azul
Aspecto	Mate Seda
Naturaleza	Resinas cloro-acrílicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou aires
Rendimiento	14,5 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente Cloro-borracha Jafep
Repintado	24 horas
Secado	1 - 2 horas

Dónde aplicarlo

- Especialmente formulado para pintar piscinas de cemento, betão ou semelhantes, mas devido à sua excelente resistência.

- Em combinação com Primário Epóxi Diluyente como selante, pode ser aplicado sobre azulejos ou gresite.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 CH e não superiores a 30 CH.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.
- Deixar passar pelo menos 15 dias antes de encher a piscina.

Productos relacionados

Primário Epóxi Anticorrosivo de dois componentes (kit)



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



Modo de empleo

Superfícies de cimento e betão:

Piso novo: permitir pelo menos 30 dias para endurecer completamente antes de pintar. A superfície deve ser porosa e o leite de cal deve ser retirado. Antes de pintar, a superfície deve estar livre de humidade, limpa, seca e livre de ferrugem, gordura e salitre.

Caso existam vestígios de sujidade ou o poro tenha de ser aberto, quer se trate ou não de uma nova superfície, proceder como se segue:

1. Aplicar sulfamano ou ácidos diluídos 10-15% em água e deixar atuar durante 15 minutos.
2. Lavar com água em abundância até pH neutro.
3. Esperar 24-48 horas para uma secagem adequada.

Uma vez preparada a superfície, começar por preparar o substrato com primário. Para tal, deve ser aplicada uma primeira demão de Fundo fixador diluído. Em alternativa, pode ser aplicada uma primeira demão de Tinta de Cloro-borracha diluída com 25% de Diluente Cloro-borracha-acrílicos. Esperar 8 horas antes de pintar de novo.

Aplicar duas demãos de Piscinas Cloro-borracha diretamente ou diluir no máximo 5% com o nosso Diluente Acrílico Cloro-borracha, permitindo um tempo de secagem de 24 horas entre demãos.

Em superfícies antigas pintadas:

- **Com tintas de em bom estado:** Lavar e lixar levemente, aplicar massa de vidraceiro se necessário e depois aplicar. Além disso, recomenda-se um teste de aderência para assegurar a compatibilidade do material. Para tal, pintar uma pequena área não visível, deixar secar durante duas semanas e tentar raspar ou riscar para ver se a aderência é adequada.
- **Com tinta em mau estado:** remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

Superfícies de azulejos ou gresite:

A superfície deve ser devidamente preparada, lixar a área a ser preparada deixá-la livre de pó, limpa e seca. Uma vez preparada, aplicar o Primário Epóxi Diluído. Deixar secar durante 24 horas antes de pintar de novo. Aplicar duas demãos de Piscinas Cloro-borracha diretamente ou diluindo no máximo 5% com o Diluente Cloro-borracha-acrílicos, permitindo 24 horas entre demãos.

Recomenda-se que se deixe passar pelo menos 15 dias antes de encher a piscina.

Recordamos que o crescimento de algas ou mofos pode ser um problema de tratamento da piscina.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Formatos

Embalagens de: 4 L; 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com