

Ficha Técnica

Sellacryl Antisalitre

Verniz petrificante à base de resinas acrílicas, para preparação de superficies porosas

Versión: 26/04/2023



Descripción

É um primário muito penetrante à base de resinas acrílicas especiais, muito apropiado para a preparação de superficies porosas, que por um lado consolida os suportes deteriorados, aumenta a sua impermeabilização e ao mesmo tempo retarda a libertação de sais dissolvidos do interior (salitre / eflorescência). Evita a penetração de umidade no interior e elimina a umidade. Serve como selador para paredes, tijolos, tintas, etc. Sendo um produto 100% acrílico, quando aplicado sobre betão impede a entrada de CO2 e conseqüentemente o processo de carbonatação.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color

Incolor

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	10-12 m ² /L/Demão
Diluyente	Água
Repintado	8 horas
Secado	2 a 4 horas

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Pode ser aplicado com pincel, rolo ou spray. É aplicado por diluição com água na proporção de 1:1. Se a superfície apresentar salitre visível, deve-se retirá-lo com um produto adequado (por exemplo sulfumante), enxaguando e secando muito bem. Para limpar pincéis ou rolos, use apenas água.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com