

Ficha Técnica

Selante Sintético

Primário selante à base de resinas alquídicas

Versión: 19/04/2023



Descripción

É um primário selante com estrutura tixotrópica, formulado com resinas alquídicas especiais e pigmentos de grande resistência e solidez, que proporciona preparações de superfície de grande enchimento, selagem e cobertura com uma excelente facilidade de aplicação e nivelamento, permitindo uma lixagem muito boa para obter superfícies polidas e planas.

Propiedades

- Pigmentos de alta resistência e solidez.
- Excelente facilidade de aplicação.
- Permite um bom lixamento.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Alquídica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha ou rolo
Rendimiento	7-10 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente Sintético Jafep
Repintado	12 horas
Secado	1 - 2 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Selante adecuado para imprimir e selar superficies de madeira porosa ou gesso. Cobre e isola manchas de fumo, fuligem, etc.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo



Mexer o conteúdo do recipiente. Aplicar com a trincha e rolo à viscosidade original ou diluir 5 a 10% com um diluente adequado (Diluente Sintético Jafep).

Se aplicado por pistola de pulverização, a viscosidade deve ser ajustada à viscosidade apropriada. As superfícies devem estar limpas e secas, livres de óxidos, pó, graxa, salitre, humidade, etc. As superfícies contendo tintas antigas devem ser raspadas e limpas cuidadosamente para garantir a aderência. Aplicar uma ou duas demãos, permitindo secar bem e lixar adequadamente entre cada aplicação.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com