

Ficha Técnica

Siliconado PURO com conservante Anti-fungos

Revestimiento acrílico de polissiloxano com conservante anti-fungos

Versión: 25/04/2023



Ventajas

- Grande resistência aos elementos.
- Efeito repelente de água
- Muito respirável
- Impermeável
- Com conservante anti-fungos

Descripción

Formulado com Polissiloxanos. Impermeável e com proteção anti-bolor. O polissiloxano também lhe confere um efeito hidro-repelente e ao mesmo tempo facilita a permeabilidade ao vapor de água, bem como qualidades de auto-limpeza.

Propiedades

Siliconado Puro é um revestimento para exteriores que, graças à sua formulação específica, é permeável ao vapor de água mas ao mesmo tempo impermeável à água líquida e à chuva. Além disso, sua formulação incorpora aditivos conservantes para proteger o filme.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros de acrílico e polissiloxano
Peso específico	1,5 ± 0,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, rolo, spray ou airless
Rendimiento	10 - 12 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	5 horas
Secado	45 minutos

Prestaciones finales

Permeabilidad al agua líquida	Impermeável
Permeabilidad al vapor	Muito Respirável
Resistencia a la abrasión	Alta resistencia
Resistencia al frote en húmedo	Classe 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778)
Adhesión	Excelente Adesão
Aspecto Aplicado	Mate

Dónde aplicarlo

Para decoração e proteção externa: Fachadas, pátios, paredes externas como argamassa mono-demão, arenito e tijolo, tintas antigas (cal e cimento) e outros tipos de acabamentos de resinas sintéticas em geral. Com um acabamento de qualidade magnífica, lavabilidade e desempenho inigualáveis.



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- Não aplicar a temperaturas superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Considerações Prévias

As superfícies devem estar limpas e secas, livres de ferrugem, pó, gordura, salitre, humidade, etc.

Superfícies novas.

Cimento e betão: Diretamente, diluindo até 20% para a primeira demão. Recomenda-se esperar que o betão se fixe completamente (30 dias) e remover quaisquer agentes desconfrantes.

Gesso ou estuque: Fixação prévia com Sellacryl para Siliconado com Siloxano Jafep.

Madeira: Fixação prévia com Selante aquoso.

Superfícies Pulverulentas: Aplicar primeiro um Fundo Penetrante ao dissolvente ou Sellacryl Jafep.

Superfícies velhas.

Com tinta em bom estado e de boa qualidade: Lavar e lixar suavemente e depois aplicar.

Com tinta em mau estado: Remover e proceder como uma superfície nova. Em tintas de têmpera, cola ou cal: Remover completamente. Reparar irregularidades, lascagem e outros danos com massa em pó Jafep ou massa pronta a usar e proceder como uma superfície nova.

Em superfícies com bolor: remover e limpar com lixívia ou produtos específicos tais como o Limpador de Bolor Jafep e enxaguar depois.

Em superfícies com salitre: raspagem e tratamento químico com produtos anti-salitre (ácido clorídrico), tais como Salfumán Jafep e enxaguamento posterior.

Acabado

Uma vez devidamente tratado o suporte, a aplicação realiza-se espalhando finas camadas do produto a utilizar, ou com uma ligeira diluição (inferior a 5%), com pincel, rolo, pistola ou airless.



Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos

Formatos

Embalagens de 4 e 15 L

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, em exteriores, de superfícies de alvenaria será realizada com o revestimento Siliconado Puro da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 10 a 12 m²/L e demão. O suporte deve estar limpo, seco e isento de ferrugem, pó, gordura, salitre e humidade. Serão respeitadas as recomendações gerais do fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

