# Ficha Técnica

# Súper 86 Acrílico com tecnología Easy Clean

Tinta Aquosa Mate com tecnologia Easy Clean

Versión: 20/04/2023

## Ventajas

- Brancura extraordinária
- Alta maturidade
- Interior / Exterior

## Descripción

Tinta aquosa de alta qualidade, feita com resinas de emulsão acrílica. Com uma brancura excecional, cobertura, mínimo salpico na aplicação e excelente desempenho. Para acabamentos de qualidade em interiores e muito bons resultados no exterior. Incorpora na sua formulação aditivos e conservantes específicos que proporcionam uma excelente proteção contra os bolores, tanto a húmido como após a aplicação da tinta.

A sua característica mais notável é a sua absorção mínima, que é combinada com a sua muito boa capacidade de lavagem com um pano húmido e em poucas passagens.

## Propiedades

- Acrílico Tosa Aquosa Super 86, graças à sua formulação com resinas acrílicas de alta qualidade, como pigmentos e aditivos específicos, proporciona acabamentos muito amplos, mate e de cobertura.
- Seus ligantes internos reduzem salpicos ou facilitam a aplicação e minimizam ou mancham.
- Além disso, incorpora a tecnologia EasyClean, transformando uma tinta altamente lavável que também repele manchas.
- A sua formulação incorpora aditivos conservantes para proteger o filme.
- É cheiro baixo / inexistente, tanto na aplicação como na cura do filme.

## Certificados de empresa

# Datos técnicos

## Datos de identificación del producto

| | |
|---|---|
| Color | Branco |
| Aspecto | Mate |
| Naturaleza | Copolímeros Acrílicos |
| Peso específico | 1,55 ± 0,05 g/cm³ |
| Viscosidad | 6.200 ± 1.000 cp (em Brookfield) |

## Datos de aplicación del producto

| | |
|---|---|
| Herramienta | Trincha, rolo, pistola ou airless |
| Rendimiento | 10-15 m²/L/Demão |
| Diluyente | Diluente para tintas e esmaltes aquosos |
| Repintado | 8 horas |
| Secado | 45 minutos |
| Curado | 28 dias |

## Prestaciones finales

| | |
|---|---|
| Resistencia al frote en húmedo | Classe 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN) |
| Aspecto Aplicado | Extra Mate |

# Dónde aplicarlo

Em novas superfícies de cimento, betão, fibrocimento, etc. e interiores de gesso, pré-fabricados, madeira e metais devidamente tratados, tais como: Seladora em madeira e aglomerados; Primário em ferro; Base de fixação em gesso e mástiques.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ou superiores a 30 ºC
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de vento forte ou sob sol direto.
- Evite utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, caso contrário, misture a lata actual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

## Modo de empleo

EM NOVAS SUPERFÍCIES LIMPAS, SECAS E ISENTAS DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

*Cimento e betão:* Depois de colocados. Diretamente, diluindo até 10% para a primeira demão.

*Gesso, gesso ou madeira:* Fixação ou selagem prévia com produtos adequados a cada caso. Diluição até 10% na primeira demão.

EM SUPERFÍCIES PINTADAS ANTIGAS:

*Com tintas em bom estado de qualidade:* Lavar e lixar suavemente, em massa, se necessário, e depois aplicar.

*Com tintas em mau estado:* Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade na superfície, esta deve ser corrigida.

## Almacenamiento

- No seu recipiente original fechado, a uma temperatura e humidade não extremas
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Carta de colores

***Em aplicações simples***

A pintura e/ou decoração, especialmente interior, mas também exterior, de superfícies de alvenaria será feita com a Tinta Aquosa Super 86 Acrílica da empresa Pinturas Jafep. O rendimento será de 10 a 15 m²/L e demão. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de ferrugem, pó, gordura, sal e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.

## Formatos

Embalagens de: 750 ml, 4 e 15 L

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com