

Ficha Técnica

Super 86 Vinílico com Conservante Anti-fungos



Tinta plástica mate com conservante anti-fungos

Versión: 20/04/2023



Ventajas

- Alta resistência e solidez à luz.
- Acabamentos muito brancos, de cobertura e lavável.
- Com conservante Anti-fungos

Descripción

Tinta plástica mate de alta qualidade feita com resinas e pigmentos de alta resistência e solidez à luz. Proporciona acabamentos muito brancos, de cobertura e lavável. Para uso exterior e interior. Com conservante anti-fungos

Propiedades

A Tinta Plástica de vinil Super 86 Vinílica incorpora resinas vinílicas de alta qualidade e pigmentos específicos na sua formulação que a tornam muito resistente para utilização no exterior graças à sua alta resistência e solidez à luz. Além disso, os pigmentos e aditivos que incorpora também proporcionam um acabamento muito branco e mate, alto poder de cobertura e lavável. Com conservante Anti-fungos

Tem um odor baixo/nulo durante a aplicação, secagem e cura da película.

Certificados de empresa



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Vinílicos
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm ³
Viscosidad	7.500 ± 1.000 cp (em Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo, pistola ou airless
Rendimiento	8 - 12 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	4 - 6 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Classe 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Extra Mate

Dónde aplicarlo

Pintura e decoração de superficies de alvenaria, interiores e exteriores, onde se deseja um acabamento de qualidade, sedoso, de baixo odor e fácil de aplicar.



Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NOVAS LIMPAS, SECO E LIVRE DE FERRUGEM, GORDURA OU SALITRE:

Cimento e betão: Uma vez endurecido. Diretamente, diluindo até 15% para a primeira demão.

Gesso ou madeira: Fixação ou selagem prévia com produtos adequados para cada caso. Diluindo até 15% para a primeira demão.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGAS PINTADAS:

Com pintura em bom estado: Lavar e lixar ligeiramente, aplicar massa de vidraceiro, se necessário, e depois aplicar.

Com pintura em mau estado: Remover e proceder como uma nova superfície. Se for detetada alcalinidade no substrato, esta deve ser corrigida.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de 4 e 15 litros

Memoria descriptiva

Em aplicações simples

A pintura e/ou decoração, especialmente em interiores, mas também no exterior, de superfícies de alvenaria será realizada com Tinta Plástica Super 86 Vinílica da Pinturas Jafep. O desempenho será de 8 a 12 m²/L por demão. O substrato deverá estar limpo, seco e livre de ferrugem, pó, gordura,



salitre e humidade. As recomendações gerais do fabricante devem ser respeitadas.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com