Ficha Técnica

Veladuras JAFEP

Descripción

Producto al agua, acrilico, de baja viscosidad, de secado muy lento, para efectuar patinas de variados efectos al ser aplicado sobre diferentes fondos.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99 · IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000 · AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	24 - 26 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	12 - 24 horas
Secado	6 - 8 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2

Dónde aplicarlo

Básicamente existen dos líneas de aplicación: Sobre fondo aislante granulado y sobre una pintura plástica satinada o esmalte al agua. (Aural Satín o Esmalte Acrimar)

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

El uso de diferentes elementos ha dado lugar a distintas técnicas, entre las que podemos encontrar:

Tamponado: Bañando el tampón en el producto coloreado y muy diluido (50%) y descargarlo. Sobre la superficie se tampona estructurando el acabado al gusto.
Esponjado: Preparada como anteriormente pero dando giros leves de muñeca o pequeños golpes con la esponja natural.
Brocheado: En esta aplicación con el pincel cruzamos trazos o hacemos efectos circulares.
Trapeado. Rodillo de Gamuza. Y otras técnicas.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com