# Ficha Técnica

# Óleo para Teca

## Descripción

Óleos combinados com resinas especiais para aplicação interior e exterior, mas especialmente desenvolvidos para a proteção da madeira de exterior. É muito flexível e permeável ao vapor de água, o que permite que a madeira respire. Aditivado com a última geração de filtros solares para melhor proteção UV e aditivos hidrofugantes para repelir água líquida.

## Propiedades

- Flexível, permeável ao vapor de água.
- Com filtro UV.

## Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000
AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

## Datos técnicos

## Datos de identificación del producto

| | |
|---|---|
| Color | Incolor, Teca e Mel |
| Aspecto | Acetinado |
| Naturaleza | Alquídica |

## Datos de aplicación del producto

| | |
|---|---|
| Herramienta | Trincha, pistola ou airless |
| Rendimiento | 7 - 10 m²/L/demão |
| Repintado | 24 horas |
| Secado | 6 - 8 horas |

# Dónde aplicarlo

Para substituir os óleos naturais inerentes à madeira interior e exterior sobre: vedações, portas, caixilhos, janelas, etc., onde o aplicador procura um acabamento altamente durável.

# Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC e não superiores a 30 ºC.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

# Modo de empleo

Em superfícies sem sujidade, aplicar duas ou mais demãos finas na direção do grão. Sobre verniz ou pintura antiga, dependendo do tipo ou condição, lixar, raspar ou decapar previamente.

# Almacenamiento

- Em recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

Embalagens de: 1 L; 5 L

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com