

Ficha Técnica

Verniz Aqua Acrílico

Verniz acrílico à base de água

Versión: 17/05/2023



Descripción

Verniz à base de água para uso principalmente em madeira ao ar livre, embora também possa ser aplicado em interiores. Protege e decora em condições e ambientes extremos. Contém aditivos filtrantes que protegem dos raios UV.

Propiedades

- Boa adesão
- Boa escovabilidade
- Boa penetração
- Alta resistência à abrasão, golpes e fricção
- Grande durabilidade
- Proteção em ambientes extremos
- Com protetor solar
- Teste de resistência ao fogo: B-s1, d0

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolor, Carvalho, Mogno, Pinho, Teca e Nogueira. E no sistema multicolor todas as cores Coltec-Wood
Aspecto	Brilho (cores e incolor) e Acetinado (incolor)
Naturaleza	Dispersão Acrílica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	12-14 m ² /L/demão (B rilhante); 8 - 12 m ² /L/demão (Acetinado)
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	3 horas
Secado	30 - 45 minutos

Dónde aplicarlo

Envernizamento de portas, janelas e em geral, qualquer tipo de madeira exterior

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Productos relacionados

FONDO PROTECTOR AQUA (FUNDO PROTECTOR)

Modo de empleo

- MADEIRA NOVA:



Limpar, lixar bem e retirar o pó. Aconselha-se a aplicação de uma primeira demão de Primário Aquoso Penetrante para Madeira. Aplique uma ou mais demãos não diluídas como acabamento, lixando entre demãos. Importante: Em madeiras tropicais como castanheiro, carvalho, etc. que são ricos em taninos, é aconselhável limpá-los previamente com um pano embebido em solventes não gordurosos como acetona; por outro lado, as madeiras resinosas como o pinho devem ser limpas com solventes gordurosos como o white spirit.

- MADEIRA ENVERNIZADA:

Lixar suavemente e limpar. Aplicar uma ou duas demãos sem diluição. Se estiver em muito mau estado, o verniz existente será removido e procede-se como madeira nova.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Carta de colores

Catálogo de Vernizes

Formatos

Embalagens de: 750 mL e 4 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com