Ficha Técnica

Verniz Aqua Poliuretano

Verniz poliuretano aquoso

Versión: 17/05/2023

Ventajas

- Elevada dureza
- Elevada resistência à fricção e aos choques
- Excelente aderência
- Muito fácil de limpar
- Teste de resistência ao fogo: B-s1, d0

Descripción

Verniz de poliuretano de base aquosa especialmente formulado contra a abrasão, com elevada dureza e resistência à fricção e aos choques, sendo por isso ideal para a proteção de parquets de madeira, pavimentos de cortiça, degraus de escadas, etc. Tem uma elevada resistência à lavagem e é muito resistente aos produtos domésticos como o café, o vinho, o óleo, etc.

Propiedades

O Verniz Aqua Poliuretano Jafep protege o suporte e melhora o seu acabamento estético. Proporciona elevada dureza, resistência à fricção e à abrasão. Tem uma elevada resistência à lavagem e uma excelente resistência química a produtos alimentares (como café, óleo, álcool e outros alimentos), bem como uma extraordinária resistência à água, não deixando marcas após contacto prolongado.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolor
Aspecto	Mate e Brilho
Naturaleza	Dispersão aquosa de poliuretano
Peso específico	1 + 0,05 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	12-14 m²/L/demão
Diluyente	Diluente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	3 horas
Secado	30 minutos

Dónde aplicarlo

As suas aplicações mais interessantes são: envernizamento de parquets de madeira, pavimentos de cortiça, degraus de escadas, envernizamento de móveis, portas, grades, etc. Todas elas em aplicações interiores. Oferece em todos os casos uma excelente dureza, resistência química, resistência ao desgaste e baixo odor.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC e não superiores a 30 ºC.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

Modo de empleo

- MADEIRA NOVA: Lixar a fundo, limpar e remover o pó. Aplicar em demãos finas, lixando ligeiramente entre demãos.

- MADEIRA ENVERNIZADA: Lixar ligeiramente e limpar o pó e/ou a resina. Aplicar uma ou duas demãos sem. Se estiver em muito mau estado, remover o verniz existente e proceder como se fosse madeira nova.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

O Verniz Aqua Poliuretano está disponível nos formatos de: 750 mL e 4 L.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com