Ficha Técnica

Vernis Marin Intempéries

Vernis alkyde idéal pour les environnements marins

Versión: 03/05/2023

Ventajas

- Bonne Flexibilité
- Résistance Maximale à l´Abrasion

Descripción

Vernis alkyde modifié de haute qualité avec d'excellentes propriétés telles que : Bonne adhérence, pénétration et mouillage. Bonne résistance aux agents atmosphériques et environnementaux. Grande flexibilité et dureté de surface.

Propiedades

- Bonne adhérence
- Bonne brossabilité
- Bonne pénétration et mouillage
- Haute résistance à l'abrasion, aux coups et aux frottements
- Grande durabilité
- Bonne protection contre les intempéries
- Bonne résistance aux agents atmosphériques
- Dureté de surface élevée

Certificados de producto

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
C
A+ A B C

Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100 % Reciclado

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99 | IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000 | AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolore et transparent
Aspecto	Brillant
Naturaleza	Résines alkydes
Peso específico	0,90 gr/cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau, Pulvérisateur
Rendimiento	15 m²/Litre/Couche
Diluyente	White Spirit ou Solvant Synthetique Jafep
Repintado	24 heures
Secado	6 - 8 heures

Dónde aplicarlo

Vernissage du bois aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur dans des environnements très agressifs, dans des zones côtières ou dans des environnements à forte pollution urbaine.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ou supérieures à 30 ºC.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.

- Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les écarts normaux entre les lots.

Productos relacionados

White Spirit

Modo de empleo

- *BOIS NEUF:* Nettoyer, poncer soigneusement et dépoussiérer. Appliquer une première couche diluée à 10% et poncer à nouveau. Appliquer une ou plusieurs couches non diluées en finition.
- *BOIS VERNIS:* Poncez doucement et proprement. Appliquer une ou deux couches non diluées. S'il est en très mauvais état, le vernis existant sera enlevé et procédera comme du bois neuf.

- Nettoyer les ustensiles avec du solvant synthétique Jafep ou du white spirit.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité pas extrêmes.
- Tenir loin de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication: 2 ans.

Carta de colores

Incolore

Formatos

Conditionnement: 375 ml, 750 ml

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com