

Ficha Técnica

Esmalte Laca Uretanada Acetinado

Esmalte con poliuretano.

Versión: 10/05/2023



Descripción

Esmalte lacado de alto desempeño con poliuretano e aditivos anticorrosivos para obter acabamentos acetinados de grande finura, toque suave, aspeto lacado e excelente proteção de superfícies ferrosas. É resistente à fricção, arranhões e agentes químicos típicos dos produtos de limpeza domésticos.

Propiedades

- Acabamentos de grande finura.
- Excelente proteção de superfícies.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco, preto e cartela de cores
Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Resinas alquídicas uretanadas.
Peso específico	1,10 - 1,4 Kg /L (segundo a cor)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo ou pistola
Rendimiento	12 -14 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	4 - 6 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Para uso interior e exterior. Protege a madeira, metal e outras superfícies devidamente tratadas.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando há risco de geada ou chuva.



- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar a lata atual com a seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre os lotes.

Modo de empleo

Produto praticamente pronto a usar. Pode ser ligeiramente diluído para melhorar a sua pincelabilidade. Mexer bem o conteúdo do recipiente.

As superfícies devem estar limpas, livres de ferrugem, gordura, pó, etc. Se já estiver pintado, verificar se está em bom estado e corretamente aderido. Pode ser aplicado com uma trincha de cabelo fino, rolo ou pistola de pulverização, sempre em demãos finas e respeitando os tempos de repintura.

A temperatura, humidade, espessura e tipo de substrato de aplicação têm associadas alterações no tempo teórico de secagem e desempenho. Em geral, não pintar abaixo dos 5°C, com humidade relativa superior a 80%, sol excessivo, vento forte ou risco de chuva.

Em qualquer caso, devem ser aplicadas 2 demãos em interiores e mesmo 3 ao ar livre.

SUPERFICIE NOVA:

Ferro ou aço: Primeiro aplicar Primário Antioxidante Jafep

Madeira: Lixar e aplicar Selador Sintético ou um Multiusos Jafep.

SUPERFÍCIE PINTADA

Ferro e aço: Se estiver em bom estado, dar uma limpeza superficial e proceder como uma superfície não pintada. Caso contrário, remover a tinta, por exemplo com Decapante Jafep e proceder com uma pintura normal como se fosse uma superfície não pintada.

Madeira: Se estiver em bom estado, recomenda-se lixá-la previamente. Caso contrário, é melhor removê-la completamente e proceder como se se tratasse de superfícies não preparadas.

AVISO: Os produtos alquídicos podem amarelar ligeiramente em superfícies escuras ou que atinjam altas temperaturas.

Almacenamiento

- No recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.



100% Reciclado



Formatos

Embalagens metálicas de 750 mL; 4 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com