

# Ficha Técnica

## Esmalte Sintético Mate

Esmalte sintético a base de resinas alquídicas.

Versión: 23/05/2023



## Descripción

Esmalte sintético mate con gran poder de cubrición, formulado con resinas alquídicas especiales y pigmentos de contrastada resistencia y estabilidad a la luz, que proporciona niveles de acabado de la máxima calidad.

## Propiedades

- Excelente poder de cubrición.
- Fácil de aplicar, no descuelga, excelente nivelación.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos



## Datos de identificación del producto

Color	Blanco y negro
Naturaleza	Resinas alquídicas.
Peso específico	1,50 g/cm <sup>3</sup>

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Espesor mínimo	45-50 micras secas
Rendimiento	12 - 14 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético, Sintético sin olor y Símil de Aguarrás Jafep
Repintado	24 horas
Secado	6 horas

## Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
Aspecto Aplicado	Mate

## Dónde aplicarlo

Hierro, Acero, Madera, Yeso, etc.

Es un esmalte sintético mate de gran calidad, que cubre las necesidades de profesionales y particulares, siendo muy adecuado para la decoración y protección de superficies de hierro, acero, madera, yeso, etc, tales como: puertas, sillas, mesas, ventanas, radiadores, verjas, estructuras metálicas, maquinaria, barcos, etc.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Modo de empleo

Remover bien el contenido de envase.

Aplicar a brocha y rodillo a la viscosidad original. Si se aplica a pistola, ajustar la viscosidad con diluyentes adecuados. Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc. Las superficies que contengan pinturas viejas deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas. Al aplicar sobre madera y yeso, debe prepararse previamente la superficie con Selladora Sintética. Sobre hierro y acero, debe protegerse previamente la superficie con Imprimación Antioxidante o Minio de Plomo Electrolítico. Sobre acero galvanizado y aleaciones, imprimir previamente con un wash primer o con Multiusos al Disolvente.

**ADVERTENCIA:** Los productos alquídicos pueden amarillear ligeramente en oscuridad o soportes que alcancen altas temperaturas.

Debe utilizarse una carta tintométrica con acabado igual o similar al del producto a tinter para evitar diferencias en los resultados motivados por diferencias de brillo (RAL para Brillos, Estándar Jafep o NCS para acabados Mates, etc.)

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 125 ml; 375 ml; 750 ml; 4 Litros



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)