

Ficha Técnica

Fond Laque de Polyuréthane Incolore à Deux Composants (Kit)



Fond à deux composants

Versión: 03/05/2023



Descripción

Fond polyuréthane bi-composant à usage industriel, à base de solvant, pour meubles en bois. Il se caractérise par son haut pouvoir couvrant et son bon ponçage.

Propiedades

- Couverture élevée.
- Bon ponçage.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolore
Aspecto	Mat
Naturaleza	Dispersion de polyuréthane

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pulverisateur
Rendimiento	8 - 12 m ² /L/couche
Diluyente	Solvant Polyurethane Jafep
Repintado	8 heures
Secado	3 Heures

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Meubles en général. Emplois économiques. Toutes sortes de feuilles et solides. Application par pulvérisation. Sert de rideau

Precauciones

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.

Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.

- Ne pas appliquer dans des conditions de vents forts ou en plein soleil.
- Evitez d'utiliser des lots différents sur un même chiffon ou, à défaut, de mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les écarts normaux entre lots.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

Productos relacionados

Laque Polyuréthane Incolore à Deux Composants (Kit)

Modo de empleo

La surface à vernir doit être sèche et exempte de cires et autres produits gras. Bien mélanger le produit selon les instructions sur l'étiquette : bien mélanger 2 parts de composant A avec 1 part de composant B. Laisser reposer 5 minutes. Pour obtenir le résultat maximal du produit et éviter les problèmes d'application, la température lors de l'application doit être comprise entre 15 ° C et 25 ° C et l'humidité relative de 60%. Une fois la première couche sèche, passer un papier abrasif fin grain 240 pour enlever le pouvoir répulsif et après avoir nettoyé ou aspiré la poussière finir avec une Laque Polyuréthane Jafep. Ne pas vernir avec des températures inférieures à 10°C et une humidité supérieure à 75%.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé dès la fabrication : 2 ans.

Formatos

Peinture : 5 L

Catalyseur : 2,5 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

