

Ficha Técnica

Fondo Poliuretano Blanco (A + B)

Fondo bicomponente

Versión: 03/05/2023



Descripción

Es un fondo de poliuretano pigmentado bicomponente de uso industrial, en base solvente, para muebles de madera. Se caracteriza por su alta cubrición y buen lijado.

Propiedades

- Alta cubrición.
- Buen lijado.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Dispersión de poliuretano

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pistola o airless
Rendimiento	8 - 12 m ² /L/capa
Diluyente	Disolvente Poliuretano Jafep
Repintado	8 horas
Secado	4 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Mueble en general. Trabajos económicos. Todo tipo de chapas y macizos. Aplicación a pistola. Sirve para cortina.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Laca Poliuretano Blanca (A + B)



Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar seca y libre de ceras y otros productos grasos. Mezclar bien el producto según las instrucciones que aparecen en la etiqueta: removiendo bien 2 partes del componente A con 1 parte del componente B. Dejar reposar 5 minutos. Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15°C y 25°C y la humedad relativa 60%. Una vez seca la primera capa, pasar una lija fina de grano 240 para quitar el repelo y después de limpiar o aspirar el polvo acabar con una Laca de Poliuretano Jafep. No barnizar con temperaturas inferiores a 10°C y humedad superior al 75%.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Pintura: 5 L
Catalizador: 2,5 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com