

## Ficha Técnica

# Fundo Laca de Poliuretano Branco de Dois Componentes



Fundo bi-componente branco

Versión: 17/05/2023



## Descripción

É um fundo de poliuretano bi-componente para uso industrial, à base de diluente, para móveis de madeira. Caracteriza-se pela sua elevada cobertura e boa lixabilidade.

## Propiedades

- Alta cobertura.
- Boa lixabilidade.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Dispersão de poliuretano

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pistola ou airless
Rendimiento	8 - 12 m <sup>2</sup> /L/demão
Diluyente	Diluyente Poliuretano Jafep
Repintado	8 horas
Secado	3 horas

## Dónde aplicarlo

Mobiliário em geral. Trabalhos económicos. Todos os tipos de folheados e madeira maciça. Aplicação por pulverização. Adequado para cortinados.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

## Modo de empleo

A superfície a revestir deve estar seca e isenta de ceras e outros produtos gordurosos. Misturar bem o produto de acordo com as instruções do rótulo: misturar bem 2 partes do componente A com 1 parte do componente B. Deixar repousar durante 5 minutos. Para obter os melhores resultados do produto e evitar problemas de aplicação, a temperatura de aplicação deve situar-se entre 15°C e 25°C e a humidade relativa em 60%. Uma vez seca a primeira demão, lixar com lixa fina de grão 240 para remover a película e depois de limpar ou aspirar o pó, terminar com Laca de Poliuretano Jafep. Não envernizar a temperaturas inferiores a 10°C e humidade superior a 75%.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Formatos

Tinta: 5 L

Catalisador: 2,5 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)