Ficha Técnica

GHARNATA Stuc au rouleau

Descripción

Revêtement décoratif d'intérieur, à appliquer sur murs et plafonds de plâtre, et d'autres supports de même nature pour un effet marbré, inspiré de la technique du « Tadelaket ».

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc neutre
Aspecto	Brillant après polissage
Naturaleza	Copolymères acryliques
Peso específico	1.60 gr./cm-

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	2 – 3 m²/kg.
Secado	6 - 8 heures

Dónde aplicarlo

Rouleau, spatule triangulaire et taloche en acier inoxydable.
Sur fonds de plâtre, enduits etc. propres, secs et exempts de toute poussière ou matière graisseuse.

Modo de empleo

Teinter Gharnata en utilisant le dosage et la référence de couleur désirés.
APPLICATION FACILE
La surface doit être parfaitement lisse. Dans le cas contraire, enduire le support afin de le laisser lisse et peu absorbant. Appliquer une sous-couche d'impression de type Fondo Mate (Fond Mat) dilué et coloré avec le même colorant que celui du stuc.
Agiter énergiquement préalablement à l'application au rouleau du produit en couche épaisse. Ensuite, avec la spatule triangulaire, lisser en dessinant de longs traits. Une fois qu'il est sec au toucher (environ 6 heures) , appliquer une seconde couche fine de produit avec le rouleau. Ensuite, retirer complètement le produit avec une taloche en acier inoxydable. Nettoyer la taloche et polir la surface à l'aide de la même taloche et avec le produit encore humide. Si désirez, on peut protéger et prolonger le brillant du Gharnata en appliquant une cire de type Cerastuc.
APPLICATION TRADITIONNELLE
Imprimer avec le Fondo Satinado (Fond Satin). Appliquer une couche au rouleau et attendre qu'elle soit sèche au toucher. Avec une lame, racler les impuretés. Environ 6 heures après, appliquer une deuxième couche et, encore humide, lisser avec une taloche en acier inoxydable. Après séchage, polir avec une lame ou une polisseuse. Finalement, on peut prolonger et protéger le brillant du Gharnata en appliquant une cire à l'eau telle que notre CERASTUC.

Formatos

Gharnata : récipient plastique de 5 Kg.
Cerastuc: récipient plastique de 750 mL.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com