Ficha Técnica

Jafep Fondo Protector para madera

Fondo protector para madera

Versión: 03/05/2023

Ventajas

- Ayuda a la conservación de la madera
- Nutre la madera
- Mejora la adherencia
- Elevada resistencia a la intemperie
- Larga duración

Descripción

Preparación incolora base agua para usar tanto con sistemas de pintado en base disolvente como al agua. Actúa profundamente en la madera nutriéndola, imprimándola para su posterior pintado y protegiéndola frente a insectos y parásitos, y contra hongos destructores y del azuleo.

Propiedades

Jafep Fondo Protector para madera es un producto al agua listo al uso y de fácil aplicabilidad. Protege la madera frente a hongos destructores de la madera y hongos del azuleo, y también frente a insectos (termitas).

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000
AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Líquido
Naturaleza	Biocida
Peso específico	0,95-1,05 g/cm3

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha y rodillo
Repintado	24 horas
Secado	Secado al tacto: 1-2 horas

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Incoloro, no deja película

Dónde aplicarlo

Jafep Fondo Protector para madera está destinado al tratamiento de maderas exteriores como ventanas, puertas de exterior, revestimientos, vallas, etc. Debe evitarse el contacto directo con el suelo y el medio ambiente acuático.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
- No aplicar si la humedad relativa es superior al 80%.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Utilizar solo en dosis de 200 ml/m2 con aplicación a brocha y/o rodillo.
- No utilizar en piezas de madera en contacto directo con alimentos, piensos.
- No utilizar en interiores, la madera tratada solo debe utilizarse en interiores para marcos de ventanas y puertas exteriores.
- No usar cerca de entornos acuáticos como arroyos, lagos, etc.

Modo de empleo

La aplicación debe ser siempre en exterior, tanto de Jafep Fondo Protector como de su posterior capa de acabado (Solo

para usos de Clase 2 y 3 según DS/EN335:2013).
Limpiar, lijar y eliminar el polvo. En caso de madera pintada, decapar completamente. Aplicar con brocha o rodillo.
Aplicar sin diluir y tras 24 horas de la aplicación, terminar siempre con un producto de acabado (barniz, lasur, etc).
Se recomienda una dosificación de 200 ml producto/m2, sin superar la misma.
Para la limpieza de las herramientas utilizar agua y jabón suave.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com