

Ficha Técnica

Jafep Fondo Protetor para madeira

Fundo protetor para madeira

Versión: 03/05/2023



Ventajas

- Ayuda a preservar a madeira
- Nutre a madeira
- Melhora a aderência
- Alta resistência às intempéries
- Longa duração

Descripción

Preparação incolor aquosa para utilização com sistemas de pintura à base de solventes e aquosos. Atua em profundidade na madeira, nutrindo-a, preparando-a para a pintura subsequente e protegendo-a contra insetos e pragas, e contra o ataque destrutivo de fungos e do azulejo.

Propiedades

O Jafep Fondo Protetor para madeira é um produto aquoso pronto a usar e fácil de aplicar. Protege a madeira contra fungos destruidores da madeira e fungos do azulejo, e também contra insetos (térmitas).

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolor
Aspecto	Líquido
Naturaleza	Biocida
Peso específico	0,95-1,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha e rolo
Repintado	24 horas
Secado	Secagem ao toque: 1-2 horas

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Incolor, não deixa película
------------------	-----------------------------

Dónde aplicarlo

O Jafep Fundo Protetor para madeira destina-se ao tratamento de madeiras exteriores, tais como janelas, portas exteriores, revestimentos, vedações, etc. Deve-se evitar o contacto directo com o solo e o meio aquático.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar se a humidade relativa for superior a 80%.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar com ventos fortes ou sob luz solar directa.
- Utilizar apenas em doses de 200 ml/m² com aplicação com trincha e/ou rolo.
- Não utilizar em peças de madeira em contacto directo com alimentos, pensos para animais.
- Não utilizar em interiores, a madeira tratada só deve ser utilizada em interiores para caixilhos de janelas e portas exteriores.
- Não utilizar perto de ambientes aquáticos, tais como riachos, lagos, etc.

Modo de empleo

A aplicação deve ser sempre ao ar livre, tanto do Jafep Fundo Protetor como do seu acabamento posterior (Apenas para



utilizações de Classe 2 e 3 de acordo com DS/EN335:2013).

para utilizações de classe 2 e 3 de acordo com a norma DS/EN335:2013).

Limpar, lixar e remover o pó. No caso de madeira pintada, decapar completamente. Aplicar com trincha ou rolo. Aplicar sem diluir e após 24 horas da aplicação, terminar sempre com um produto de acabamento (verniz, lasur, etc.). Recomenda-se uma dosagem de 200 ml de produto/m², sem a exceder.

Para limpar as ferramentas, utilizar água e sabão neutro.

Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep

