

Ficha Técnica

Jafestuc Estuque

Estuque Veneziano

Versión: 05/05/2023



Descripción

Revestimiento decorativo de interiores, aplicação sobre paredes e teto de gesso, escaiola e parecidos, com a técnica do espátulado se consegue uns grandes efeitos de beleza.

Propiedades

- Efeitos de grande beleza.

Certificados de empresa



Datos técnicos



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Datos de identificación del producto

Color	Branco neutro
Aspecto	brilhante depois do polido
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.60 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Espátula
Rendimiento	3-5 m ² /L/Demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	6-8 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	1
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Em fundos de gesso, gesso, etc. limpo, seco e isento de pó e gordura.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.
- Não aplicar com risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou luz solar direta.
- Evite usar lotes diferentes no mesmo pano ou, na falta disso, misture a garrafa atual com a próxima a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Modo de empleo

Escolha a tonalidade desejada e use a tinta apropriada para ela. A superfície deve estar bem nivelada, utilizando gesso para deixá-la lisa e com pouca absorção. Primeiro os fundos com um produto como o Smooth Matt Fund, diluído e



colorido não desejado pelo estuque. Agite vigorosamente antes de colher o produto com uma bóia ou espátula com movimentos sempre no mesmo sentido. Deixe secar. Esta operação pode ser repetida várias vezes. Após a secagem, lixe toda a superfície com areia granulada 500. Limpe e retire o pó. Escopo ou desenho final com retoques sucessivos separados, eliminando o excesso de produto e preenchendo as lacunas livres. Deixe secar. O brilho natural aparecerá esfregando e polindo com uma talocha ou espátula com a qual é feita toda a aplicação.

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperaturas e umidade não extremas.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagens de 1 e 5 Kg.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com