

## Ficha Técnica

# Laque Polyuréthane Incolore à Deux Composants (Kit)



Laque polyuréthane à deux composants

Versión: 03/05/2023



## Descripción

Finition polyuréthane bi-composant à usage industriel, à base de solvant, pour meubles en bois. Il se caractérise par sa bonne couvrance, sa bonne élasticité, son excellent toucher et sa dureté. Il est disponible dans les finitions suivantes : Satiné, Semi-Mat et Mat.

## Propiedades

- Couverture élevée.
- Bon ponçage.

## Certificados de empresa



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Incoloe
Aspecto	Mat, Semi Mat et Satiné

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pulverisateur
Rendimiento	10 - 15 m <sup>2</sup> /L/couche
Diluyente	Solvant Polyurethane Jafep
Repintado	8 heures
Secado	30 min

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Vernissage des portes et moulures. Meubles en général. Sur tôle et solide préalablement ancré. Application par pulvérisation.

## Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer dans des conditions de vents forts ou en plein soleil.
- Evitez d'utiliser des lots différents sur un même chiffon ou, à défaut, de mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les écarts normaux entre lots.

## Modo de empleo

La surface à vernir doit être sèche et exempte de cires et autres produits gras. Bien mélanger le produit selon les instructions sur l'étiquette : bien mélanger 2 parts de composant A avec 1 part de composant B. Laisser reposer 5



100% Reciclado



minutes. Pour obtenir le résultat maximal du produit et éviter les problèmes d'application, la température lors de l'application doit être comprise entre 15 ° C et 25 ° C et l'humidité relative de 60%.

## Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé dès la fabrication : 2 ans.

## Formatos

Peinture : 5 L

Catalyseur : 2,5 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**

