

Ficha Técnica

Lasur Aqua

Lasur acuoso

Versión: 09/05/2023



Descripción

Lasur para aplicação em interiores e exteriores. É muito flexível e permeável ao vapor de água, o que permite que a madeira respire. Protege e decora em condições e ambientes extremos. Contém aditivos filtrantes que protegem contra os raios UV.

Propiedades

- Acabamento decorativo de poro aberto
- Máxima proteção contra as intempéries
- Evita as agressões nocivas à madeira
- Reforçado com protetores solares
- Proteção contra agentes biológicos e raios UV
- Repelente à água e à humidade
- Permeável ao vapor de água
- Altamente durável e flexível
- Previne a formação e o desenvolvimento de fungos

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco, incolor, carvalho, mogno, pinho, teca, nogueira, nogueira escura e pau-rosa. E, no sistema multicolor, todas as cores Coltec-Wood.
Aspecto	Acetinado. Mate apenas na variedade "Incolor"
Naturaleza	Dispersão acrílica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	12 - 14 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente para tintas e esmaltes aquosos
Repintado	3 horas
Secado	30 - 45 minutos

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Acetinado, embora várias demãos possam resultar num acabamento brilhante.
------------------	---

Dónde aplicarlo

Em todos os tipos de madeira interior e exterior: vedações, portas, caixilhos, janelas, etc., onde o aplicador procura um acabamento de grande durabilidade.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.



- Não aplicar com ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes
- Não aplicar o lasur incolor sozinho em exteriores (utilizar sempre um acabamento pigmentado).

Productos relacionados

Jafep Anti-caruncho

Jafep Fundo Protetor para madeira

Modo de empleo

MADEIRA NOVA:

Limpar, lixar bem e remover o pó. É aconselhável aplicar uma primeira demão de Fundo Protetor para madeira ou Anti-caruncho. Aplicar uma ou mais demãos não diluídas como acabamento, lixando entre demãos. Importante: Nas madeiras tropicais, como o castanheiro, o carvalho, etc., ricas em taninos, é aconselhável limpar previamente com um pano embebido em solventes não gordurosos, como a acetona; por outro lado, as madeiras resinosas, como o pinho, devem ser limpas com solventes gordurosos, como a aguarrás.

MADEIRA ENVERNIZADA:

Lixar ligeiramente e limpar. Aplicar uma ou duas demãos não diluídas. Se estiver em muito mau estado, remover o verniz existente e proceder como se fosse madeira nova.

Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 750 ml e 4 L.



100% Reciclado





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com