

# Ficha Técnica

## Lasur Sintético

Protector de poro abierto.

Versión: 17/05/2023



## Descripción

Lasur para aplicações interiores e exteriores, mas especialmente desenvolvido para sistemas de proteção e decoração de madeiras exteriores. É muito flexível e permeável ao vapor de água, o que permite que a madeira respire. É aditivado com filtros solares de última geração e a sua composição inclui conservantes específicos que a protegem dos agentes biológicos e da ação dos raios solares UV.

## Propiedades

- Acabamento decorativo de poro aberto
- Máxima Protecção contra as intempéries
- Evita ataques nocivos à madeira
- Reforçado com protetores solares
- Protecção contra agentes biológicos e raios UV
- Repelente à água e à humidade
- Permeável ao vapor de água
- Altamente durável e flexível
- Previne a formação e o desenvolvimento de fungos

## Certificados de empresa





## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Incolor, carvalho, mogno, pinho velho, noqueira, noqueira escura, carvalho francês e pinho mel
Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Resinas alquídicas

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L/demão
Diluyente	Diluyente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	6 - 8 horas

## Dónde aplicarlo

Em todos os tipos de madeira interior e exterior: vedações, portas, caixilhos, janelas, etc., onde o aplicador procura um acabamento de grande durabilidade.

## Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes

## Modo de empleo



- MADEIRA NOVA: Limpar, lixar a fundo e remover o pó. Pode ser aplicado previamente o Fundo Penetrante para Madeira Sintético. Aplicar uma ou mais demãos não diluídas como acabamento, lixando entre demãos.

- MADEIRA ENVERNIZADA: Lixar ligeiramente e limpar. Aplicar uma ou duas demãos não diluídas. Se estiver em muito mau estado, remover o verniz existente e proceder como madeira nova.

- Limpar as ferramentas com diluente sintético Jafep ou aguarrás.

## Almacenamiento

- Na embalagem original fechada, a uma temperatura e humidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

## Carta de colores

Cartela Produtos para Madeira

## Formatos

Embalagens de: 375 mL; 750 mL; 4 L e 20 L (Incolor)

750 mL e 4 L (cores)



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep

