Ficha Técnica

Membralastic Pinroda

Elastómero impermeabilizante

Versión: 09/05/2023

Descripción

Membralastic Pinroda es un impermeabilizante líquido elastomérico en fase acuosa, altamente elástico, fabricado a partir de una dispersión de copolímeros acrílicos en emulsión.

Propiedades

- Impermeable al agua de lluvia.

- Buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales.

- Resistente a los nocivos efectos de la intemperie.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99 · IQNet ISO 9001:2000 · AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179 · IQNet ISO 14001

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco y rojo teja
Aspecto	Líquido de alta viscosidad
Naturaleza	Copolímeros acrílicos estirénicos
Peso específico	1,2 - 1,3 g/cm3 (según colores)
Viscosidad	20.000 cp

Datos de aplicación del producto

Espesor mínimo	300 micras recomendadas
Rendimiento	0,7 - 0,8 m2/litro/capa (Variable según tipo y aplicaciones)
Diluyente	Agua y/o diluyentes para esmaltes y pinturas al agua
Limpieza	Agua
Repintado	6 horas
Secado	1 hora

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Semimate

Dónde aplicarlo

- Como impermeabilizante de paramentos horizontales: terrazas, cubiertas y tejados.

-Protector en aislamientos de espuma rígida de poliuretano (blanco)

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.

- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.

- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo

Usar exclusivamente sobre soportes minerales (hormigón, cemento, ladrillo, etc.)

Limpiar cuidadosamente toda la superficie para evitar problemas de anclaje del producto. Se eliminará la arena suelta, las manchas de grasa, mohos, etc. El soporte estará completamente seco y fraguado (más de 30 días en caso de hormigón nuevo).

Aplicar un espesor no inferior a 300 micras, en cuatro capas cruzadas, lo cual equivale aproximadamente a un consumo mínimo de Membralastic Pinroda de 1,5 litros/m2, reforzado con fibra de vidrio de 200g/m2 aproximadamente.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.

- Mantener alejado de la luz solar directa.

- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 12 Litros.

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com