

Ficha Técnica

Pinroda Imprimación sintética "H" secado rápido



Descripción

Imprimación sintética, para la protección primaria de superficies de hierro y acero de secado rápido, aspecto satinado, muy buena adherencia y resistencia.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Rojo óxido, Gris y Negro.
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Resinas Alquídicas.
Peso específico	1,30 - 1,40 gr./cm ³ según colores

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6 - 8 m ² /Kg. 9 - 12 m ² / L.
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep



Repintado

24/ 48 horas.

Secado

15-30 minutos

Dónde aplicarlo

Fundamentalmente a pistola, airless

Para la protección de superficies férricas, tanto en interior como en exterior, como primera mano para el posterior acabado con esmaltes industriales o de decoración.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Diluir convenientemente el producto según el sistema de aplicación y aplicar en capas finas, sobre superficies desengrasadas, desoxidadas limpias y secas. Si la superficie está oxidada o pintada en mal estado se eliminará el óxido o la pintura mediante un lijado o cepillado.

Como diluyente se recomienda en primer lugar el Disolvente Sintético Jafep, aunque como opción alternativa se podría utilizar Disolvente Universal Jafep.

Formatos

Envases de: 4 Litros; 15 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com