

# Ficha Técnica

## Pinroda Revestimiento Liso



### Descripción

Revestimiento de fachadas, acrílico, pétreo y mate que está formulado con copolímeros acrílicos, pigmentos y cargas de alta resistencia y solidez. Con buena resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Posee una buena permeabilidad al vapor de agua lo que favorece la transpirabilidad del soporte. Indicado por tanto para su uso al exterior en ambientes atmosféricos medianamente agresivos.

### Datos técnicos

#### Datos de identificación del producto

Color	Blanco y otros por encargo
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,60 gr./cm <sup>3</sup>

#### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	6 a 8 m <sup>2</sup> / L y capa
Diluyente	Agua.



Repintado

A partir de 4- 6 horas

Secado

30 minutos

## Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo, pistola

Para la decoración y protección exterior, fachadas, patios, paredes exteriores, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

## Modo de empleo

- Sobre superficies nuevas, limpias, secas y exentas de óxido, grasa o salitre, si son de cemento u hormigón, se aplica directamente, diluyendo hasta un 20% para la primera capa. Si se trata de yeso, escayola, etc. se habrá de fijar previamente.
- Sobre superficie antigua pintada, en buen estado, lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación. Si están en mal estado: Eliminar y proceder como en superficie nueva.
- En general se recomienda:
  - No aplicar si se prevé lluvia en los días siguientes a la aplicación.
  - No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°
  - Mantener el envase al abrigo de temperaturas extremas y no almacenar una vez diluida la pintura.

## Formatos

Envases de: 4 Litros y 15 Litros



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com