Ficha Técnica

Telacril Façades Lisse Mat

Étanchéité élastomère

Versión: 10/05/2023

Descripción

Revêtement élastomère lisse, au fini mat, à base de résines acryliques spéciales à photo-réticulation qui lui confère une élasticité et une souplesse extraordinaires à très basse température et donc un effet anti-fissure imbattable, tout en assurant une étanchéité totale sur les façades. Les pigments entrant dans sa composition sont également solides à la lumière et aux intempéries. Dans sa formulation, des additifs conservateurs sont inclus pour la protection du film.

Propiedades

- Très élastique
- Très résistant aux intempéries.
- Isolation thermique efficace.
- Peinture avec conservateur anti-moisissure.
- Imperméable à l'eau liquide et perméable à la vapeur d'eau.
- Couleurs fabriquées avec des pigments de résistance et de durabilité maximales à l'extérieur.
- Il est conforme aux exigences de la norme UNE-EN 1504-2 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton.

Certificados de producto

PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. NORMAS
UNE-EN 1504-2:2005
nº 1170/CPD/ER.02121

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000
AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc et Nuancier TelAcril
Aspecto	Mat
Naturaleza	Copolymères en émulsion acrylique
Peso específico	1,35 + 0,05 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Imprimación	Sellacryl
Herramienta	Pinceau, rouleau, pulvérisateur ou airless
Espesor mínimo	250 microns sec
Rendimiento	2 - 3 m”/L/Couche (variable selon type et applications)
Diluyente	Diluant pour peintures et émaux à base d'eau
Repintado	5-6 heures
Secado	1 heure

Prestaciones finales

Permeabilidad al agua líquida	w<0,05 kg / (m² h^0,5) (selon la norme UNE-EN 1504-2, classé comme w3 : peu de perméabilité)
Permeabilidad al vapor	Sd <1,3 m (selon la norme UNE-EN 1504-2 classé en classe 1 : perméable)
Resistencia al frote en húmedo	Classe 1 (selon la norme UNE-EN 13300)
Adhesión	1,5 N/mm² (selon la norme UNE-EN 1504-2 classé comme souple)

Dónde aplicarlo

Produit spécifique pour la protection et l'imperméabilisation des murs, façades et autres surfaces extérieures en maçonnerie. De plus, en raison de sa grande flexibilité, de sa résistance aux intempéries et de sa cohésion interne, il est très utile dans des applications telles que :

- Mastic élastique imperméable : mélange de Telacril avec des granulats fins dans un rapport 1:3.
- Éviter la dégradation de l'isolant en mousse polyuréthane rigide (Télacril blanc).
- Isolation thermique efficace pour être un excellent réflecteur des rayons solaires.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ºC ou supérieures à 30 ºC.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer en cas de vents forts ou en plein soleil.
- Éviter d'utiliser des lots différents dans le même chiffon ou, à défaut, mélanger le bidon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Productos relacionados

Vernis Acrylique pénétrant et fixateur Sellacryl

Modo de empleo

Une fois la surface préparée, il est recommandé d'appliquer une première couche de Sellacryl ou le produit dilué à 30% pour agir comme apprêt. Par la suite, autant de couches de produit que nécessaire seront appliquées jusqu'à ce que l'épaisseur recommandée soit atteinte (au moins 250 microns secs).

PRÉPARATION DE SURFACE:

- *Surfaces en béton, fibrociment, brique, etc.:* Nettoyer soigneusement toute la surface pour éviter les problèmes d'ancrage du produit (le sable meuble, les taches de graisse, les moisissures, etc. seront éliminés). Sur béton ou ciment neuf, il faudra attendre sa prise complète (environ 30 jours).
- *Surfaces en fer et en acier:* En plus d'un nettoyage soigneux du support, des apprêts appropriés tels que Jafep Antioxidant Primers doivent être appliqués.
- *Surfaces métalliques non ferreuses:* Bien qu'un apprêt préalable ne soit pas nécessaire, il sera préalablement traité avec des produits tels que Jafep Rust Neutralizer si des signes d'oxydation sont détectés.
- *Surfaces en Bois:* Nettoyer et poncer si nécessaire et préparer au préalable avec Jafep Synthetic Sealant.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication : 2 ans.

Carta de colores

Nuancier Telacril

Formatos

Conditionnement: 4 et 15 L

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com