Ficha Técnica

Tinta Acrílica Solvente para Pavimentos

Descripción

Tinta especial para pisos, à base de resinas acrílicas termoplásticas em fase solvente, monocomponente e acabamento acetinado.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco (Branco) 711, Rojo (Vermelho) 723, Verde 712, Amarillo (Amarelo) OP 719, Gris (Cincento) 704, Rojo Óxido (Óxido Vermelho)
Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Acrílica Termoplástica
Peso específico	1.30 +- 0.05 g/cm³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel, Rolo, Spray ou Airless
Rendimiento	6 - 8 m²/L/Demão

Diluyente	Solvente Universal ou Acrílico - Borracha Clorada Jafep
Repintado	12 horas
Secado	30 minutos (ao tacto)

Dónde aplicarlo

Pincel, rolo de lã e pistola (ajustar a viscosidade)

Tinta especialmente indicada para pavimentos interiores e exteriores, cimento, betão, etc. Actua dando coesão e reforçando a resistência do pavimento (efeito anti-pó), pelo que se recomenda a sua utilização em edifícios industriais, parques de estacionamento, armazéns, superfícies desportivas, etc. (tanto interiores como exteriores). Também é ideal para uso como tinta de sinalização, tanto em ambientes internos quanto externos. Entre suas características destacamos: resistência a choques, impermeabilidade à água, resistência a álcalis e ácidos ambientais, resistência à abrasão, repintura; aplicação em superfícies molhadas.

O rendimento prático (real) dependerá da construção do filme, natureza do substrato e método de aplicação.

Modo de empleo

Para aplicar sobre superfícies novas: O concreto deve ser totalmente curado, deixar transcorrer 25 – 30 dias antes de pintar. Hão de ser superfícies porosas, em caso contrário, proceder a um desbaste superficial (com jateadora p.ex.) Se apresentam agregados pouco aderidos, lavar com ácido clorídrico (salfumán), aclarando e secando. Os suportes devem estar limpos de gordura, azeite e pó. Não aplicar quando se prevê chuva ou temperaturas inferiores a 5º C. Não deve ser aplicada com o excesso de calor.

Se são superfícies já pintadas com outros produtos: é necessário a eliminação total da tinta existente. Não obstante, se a tinta velha é bem aderida, pode ser repintado contanto que a compatibilidade é testada, por exemplo,com o teste de aderência. Uma vez preparada a superfície, aplicar uma primeira camada diluída até uns 25%, e uma segunda, diluindo 5-10% com o diluente recomendado.

Formatos

Embalagens de 4 e 15 Litros

Memoria descriptiva

Acrílico Termoplástico

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com