

Ficha Técnica

Vernis Parquet Polyuréthane Brillant

Vernis polyuréthane

Versión: 03/05/2023




Descripción

Vernis polyuréthane monocomposant pour bois très abrasif. Finition brillante et flexible. Excellente aptitude au brossage et bon nivellement.

Propiedades

- Bonne adhérence.
- Bonne brushabilité.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolore
Aspecto	Brillant
Naturaleza	Polyuréthane monocomposant
Peso específico	1, 02 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau, Pulvérisateur
Rendimiento	12 - 14 m ² /L/Couche
Diluyente	Solvant polyuréthane Jafep
Repintado	24 heures
Secado	1-2 heures

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Vernissage de bois intérieurs soumis à une abrasion constante, tels que parquet, sols en liège, escaliers, balustrades, panneaux de plafond, etc.

Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer dans des conditions de vent fort ou en plein soleil.
- Évitez d'utiliser des lots différents sur le même chiffon ou, à défaut, de mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo



- BOIS NEUF: Poncer soigneusement, nettoyer et appliquer une première couche très diluée. Vous pouvez atteindre une dilution d'une partie de vernis avec deux solvants de polyuréthane Jafep. Attendre un minimum de 5 heures et un maximum de 24 heures pour appliquer les couches suivantes, après un ponçage délicat. Ces couches de finition peuvent également être diluées à 20% ou 25% avec le solvant polyuréthane Jafep.

- BOIS VERNI: Vérifier la compatibilité si possible: poncer doucement et vernir. Si les vernis ne sont pas compatibles ou sont mal adhérents, ils seront complètement enlevés et procéderont comme avec du bois neuf.

Nettoyage des ustensiles avec un solvant polyuréthane ou xylène.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé à partir de la fabrication: 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 375 ml, 750 ml, 4 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com