

Ficha Técnica

Sellasil. Primário de silicato

Selante de silicato

Versión: 21/06/2023



Descripción

Selante à base de silicato de potássio e emulsões acrílicas com excelente penetração e aderência. Ideal para superficies a serem revestidas com tintas de silicato.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color

Transparente



Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Silicato de potássio

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, rolo ou pistola
Rendimiento	8 – 10 m ² /L consoante a porosidade do substrato (já diluído em proporção 1:1)
Diluyente	Água
Limpieza	Água
Repintado	24 horas
Secado	2 a 4 horas (ao toque), total 24 horas

Dónde aplicarlo

Aplica-se em argamassas constituídas por areia, cal e cimento, superficies de betão, tijolo, uralite, etc., que apresentem um elevado grau de absorção ou problemas de coesão.

Precauciones

- Não aplicar se houver previsão de chuva nas horas seguintes à aplicação.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C.
- Não expor os recipientes a temperaturas extremas.

Modo de empleo

O substrato deve estar limpo, seco, em bom estado e isento de substâncias que impeçam a aderência.

As superficies de betão fresco e a argamassa das juntas devem ter endurecido (no mínimo 1 mês). Remover a sujidade, os agentes de coágulo, a gordura e o óleo. Remover eflorescências e mofo. Em superficies polidas, lixar superficialmente para abrir os poros, limpando o pó gerado. As fissuras e as juntas defeituosas devem ser reparadas antes da aplicação do produto. Deixar secar completamente.

Recomenda-se diluir Sellasil com água na proporção de 1:1.

Formatos

Embalagens de: 5 Litros e 15 Litros





Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com