

Ficha Técnica

Jafepox 54 Resina Epóxi + Catalisador



Descripción

Resina bicomponente sem betume para: Primário, selagem e reparação de pavimentos e paredes de betão, colocação de redes de fibra de vidro, etc. Resina 100% sólida para uso direto ou misturada com solvente.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Acetinado
Naturaleza	Epóxi-Poliamida



Datos de aplicación del producto

Herramienta	Pincel e Rolo
Rendimiento	4-5 m ² /Kg
Diluyente	Solvente Epóxi
Repintado	A partir das 6h e até 24 horas. Com acabamentos em epóxi e poliuretano.
Secado	Toque: 4-6h

Dónde aplicarlo

Especialmente adequado para pisos de cimento e concreto. Seca por catalisação e oferece excelente resistência a um grande número de produtos químicos, graxas, solventes, gasolina, etc.

Precauciones

- Não aplicar se houver previsão de chuva nas horas seguintes à aplicação.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 35 °C
- Não exponha os recipientes a temperaturas extremas.
- Lembre-se que a mistura tem um tempo máximo de uso de 20 minutos, pois altas temperaturas podem reduzi-la, causando até mesmo uma reação com a liberação de gases e alta temperatura.

Modo de empleo

- *Solo Novo*: Deve estar livre de umidade. A superfície deve ser porosa. Portanto, caso contrário, deve-se realizar um desbaste superficial. Deve estar livre de poeira, graxa e óleo. Recomenda-se ainda a aspiração mecânica do pó.

- *Piso Pintado*: Aconselha-se a remoção da pintura antiga, procedendo como se fosse um pavimento novo. Em qualquer caso, uma vez preparada a superfície, a base é misturada com o catalisador (reator) na proporção de 2:1 em peso e agitada em baixa velocidade.

Atenção: O produto é muito sensível a temperaturas e deve ser revenido quando necessário até 50°C para obter um produto fluido adequado para aplicação adequada.

Formatos

Embalagem: 3 Kg (2Kg de base com 1 Kg de reator (catalisador))



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com