

Ficha Técnica

Barniz Sintético Interior-Exterior

Barniz alquídico

Versión: 28/09/2023



Descripción

Barniz sintético a partir de resinas alquídicas, con buena adherencia, brochabilidad y penetración, resistente y de secado rápido. Presenta un acabado transparente de alta decoración.

Propiedades

- Buena adherencia
- Buena brochabilidad
- Buena penetración
- Alta resistencia a la abrasión, golpes y roces
- Gran durabilidad
- Buena protección contra la intemperie
- Ensayo de resistencia al fuego: B-s1, d0

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro, palisandro, teca, roble, castaño, nogal, cerezo
Aspecto	Brillante y Satinado
Naturaleza	Resinas alquídicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Espesor mínimo	50 - 60 micras secas
Rendimiento	10 - 14 m ² /L/capa brillante; 8 - 12 m ² /L/capa satinado
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	3 - 5 horas

Dónde aplicarlo

Para barnizado de puertas, ventanas, muebles y cualquier superficie de madera y obtener un acabado de calidad, transparente y sedoso.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



Productos relacionados

Disolvente Sintético

Modo de empleo

Agitar bien el envase antes de usar. Se recomienda aplicar capas finas no superiores a 100 micras secas. Se pueden aplicar las capas necesarias pero siempre respetando los tiempos de repintado y los espesores recomendados en cada capa.

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar. Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.
- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.
- Limpieza de utensilios con disolvente sintético Jafep o aguarrás.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Carta de colores

Catálogo Barnices

Formatos

Envases de : 375 mL y 750 mL (colores e incoloro); 4 L (incoloro)



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com