

## Ficha Técnica

# Massa Pinroda 2 em 1 Renovação + Gesso



## Ventajas

- Produto 2 em 1: renovação - conclusão
- Fácil aplicação
- Ótima adesão
- Excelente delicadeza
- Grande brancura
- Facilmente lixável
- Projetável

## Descripción

Massa especial dois em um, reforma e acabamento no mesmo produto. Sua grande aderência facilita a ancoragem em superfícies já pintadas, o que é útil e prático para a remoção de respingos, além de sua grande capacidade de enchimento. A facilidade de lixamento e a finura das massas permitem finalizar o trabalho com um único produto.

## Propiedades

- Produto dois em um: renovação e conclusão
- Grande aderência que facilita a ancoragem em superfícies pintadas
- Alta capacidade de enchimento e excelente brancura
- Lixamento fácil
- Grande delicadeza de suas cargas
- Aplicação fácil e rápida
- Projetável

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Branco
Aspecto	Pó
Naturaleza	Polímeros solúveis em fase aquosa

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Espátula e espátula de aço inoxidável
Rendimiento	Consumo médio recomendado: 1kg/m <sup>2</sup> /mm de espessura
Diluyente	Água
Repintado	Pode ser lixado após 5-6 horas e pintado quando estiver completamente seco.
Secado	5 horas

## Dónde aplicarlo

Aplicação com espátula sobre suportes interiores de gesso, cimento, madeira, etc.

## Precauciones

- Não aplicar se houver previsão de chuva durante ou nos dias seguintes à aplicação.
- Ventile suficientemente o local de aplicação, durante e após a utilização do produto.
- Não aplicar se a temperatura do suporte ou a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 30°C.
- Não exponha os recipientes a temperaturas extremas
- Se for necessária orientação médica, tenha em mãos o recipiente ou o rótulo.
- Mantenha fora do alcance de crianças
- Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor sobre tratamento de resíduos (Lei 22/2011)

## Modo de empleo

O revestimento deverá estar íntegro, limpo e seco e, se necessário devido ao seu estado, será previamente limpo e fixado.

Meça a pasta sobre a água e espere aproximadamente 5 minutos antes de misturar vigorosamente. A mistura recomendada é de 1 kg de pasta com 400 g de água. Para conseguir um bom amassamento, é aconselhável utilizar um misturador helicoidal ou especial para massas.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Depois de o produto estar perfeitamente amassado, espalha-se com espátula ou espátula sobre o suporte sem esforço. Para furos profundos, adicione mais produto à mistura, logo antes de usar, para dar mais poder de enchimento. Caso existam imperfeições, as mesmas poderão ser revistas após decorrido um período de tempo desde a sua aplicação. Se sobrarem arestas, elas podem ser facilmente lixadas.

É um produto que também pode ser projetado. Para isso, os sistemas de projeção homologados são:

WARNER PS 3.39 (Bocal 31 - Pressão de pulverização 220 bars)

GRACO Marc V (Bocal 31 - Pressão de pulverização 220 bars)

## Almacenamiento

Mantenha o recipiente bem fechado e guarde em local fresco e seco.

## Formatos

Embalagem: 15 Kg



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com