

Ficha Técnica

Membralastic Pinroda

Elastômero impermeabilizante

Versión: 06/10/2023



Descripción

Membralastic Pinroda é um impermeabilizante líquido elastomérico altamente elástico em fase aquosa, fabricado a partir de uma dispersão de copolímeros acrílicos em emulsão.

Propiedades

- Impermeável à água da chuva.
- Boa aderência sobre os materiais de construção mais comuns.
- Resistente aos efeitos nocivos das intempéries.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Branco e Vermelho Telha
Aspecto	Líquido de alta viscosidade
Naturaleza	Copolímeros acrílicos estirênicos
Peso específico	1,2 - 1,3 gr/cm ³ (dependendo das cores)
Viscosidad	20.000 cp

Datos de aplicación del producto

Espesor mínimo	300 microns recomendados
Rendimiento	0,7 - 0,8 m ² /L/demão (variável dependendo do tipo e aplicações)
Diluyente	Água e/ou diluentes para esmaltes e tintas aquosas
Repintado	6 horas
Secado	1 hora

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Semi Fosco
------------------	------------

Dónde aplicarlo

Como impermeabilizante de paredes horizontais: terraços, tampas e coberturas.

Protetor em isolamento de espuma rígida de poliuretano (branco)

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.
- Não aplicar sob risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em condições de ventos fortes ou sob sol direto.
- Evite utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, na sua falta, misture 50% o frasco atual com o seguinte para reduzir as diferenças normais entre lotes.



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Productos relacionados

Sellacryl Verniz e Fixador Acrílico Penetrante

Modo de empleo

Utilizar exclusivamente sobre suportes minerales (concreto, cemento, tijolo, etc.)

Limpar cuidadosamente toda a superfície para evitar problemas de fixação do produto. Areia solta, manchas de graxa, mofo, etc. serão removidos. O suporte estará completamente seco e endurecido (mais de 30 dias no caso de betão novo).

Aplicar uma espessura não inferior a 300 microns, em quatro camadas cruzadas, o que equivale aproximadamente a um consumo mínimo de Pinroda Membralástico de 1,5 litros/m², reforçado com fibra de vidro de aproximadamente 200g/m².

Almacenamiento

- Em sua embalagem original fechada, em temperatura e umidade não extremas.
- Manter afastado da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde a fabricação: 2 anos.

Formatos

Embalagem: 12 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com