Ficha Técnica

Siliconado HR con conservante Antimoho

Revestimiento acrílico al polisiloxano con conservante antimoho

Versión: 19/10/2023

Ventajas

- Gran resistencia a la intemperie
- Hidrorrepelente
- Transpirable
- Con conservante antimoho

Descripción

Revestimiento liso acrílico para exteriores. Impermeable. De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Aditivado con hidrofugantes al polisiloxano que le confieren un efecto hidrorrepelente y facilita al mismo tiempo la permeabilidad al vapor de agua.
Incorpora aditivos conservantes para la protección de la película.

Certificados de empresa

AENOR Empresa Registrada ER-0595/2/99
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000
AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza	Copolímeros acrílicos y polisiloxanos
Peso específico	1,60 ± 0,05 g/cm3

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	7 - 12 m2/L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	5 horas
Secado	30 minutos

Prestaciones finales

Permeabilidad al agua líquida	w<0,1 kg / m² · h^0,5
Permeabilidad al vapor	Clase I: sD<5 m (permeable al vapor de agua)
Aspecto Aplicado	Mate

Dónde aplicarlo

Para la decoración y protección exterior: Fachadas, patios, paredes exteriores, etc.,con un magnífico acabado de calidad, lavabilidad y rendimiento insuperables.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.
- No aplicar a temperaturas superiores a 30 º C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño, o en su defecto mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Consideraciones previas

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc.

Superficies nuevas

Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 20% para la primera capa. Se recomienda esperar al total fraguado de los hormigones (30 días) y la eliminación de desencofrantes si los hubiera.
Yeso o escayolas: Fijando previamente con Sellacryl Jafep.
Madera: Fijando previamente con Selladora al Agua.

Superficies pulverulentas aplicar primero un Fondo Penetrante al Disolvente o Sellacryl Jafep

Superficies viejas

Con pinturas en buen estado y de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
Sobre pinturas al temple, cola o cal: Se deberán eliminar completamente. Reparar irregularidades, desconchados y otros desperfectos con masillas en polvo o listas al uso Jafep y proceder como superficie nueva.
Sobre superficies con moho: Se deben eliminar y sanear, con lejías o productos específicos, como Limpiador de Moho Jafep y enjuagando después.
Sobre superficies con salitre: Raspando y tratando químicamente con productos antisalitre (ácido clorhídrico), como Salfumán Jafep, y enjuagando después.

Acabado

Una vez se ha tratado correctamente el soporte, la aplicación se realizada extendiendo capas finas del producto al uso, o con una ligera dilución (inferior al 5%), usando brocha, rodillo, pistola o airless.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años

Formatos

Envases de: 15 L

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com