

Ficha Técnica

Verniz Marítimo Brilhante

Verniz alquídico

Versión: 20/11/2023



Descripción

Verniz alquídico modificado de alta calidad con excelentes propiedades tais como: boa aderência, penetração e humedecimento. Boa resistência aos agentes atmosféricos e ambientais. Elevada flexibilidade e dureza superficial.

Propiedades

- Boa aderência
- Boa escovabilidade
- Boa penetração e humedecimento
- Alta resistência à abrasão, impacto e arranhões
- Alta durabilidade
- Boa proteção contra a intempérie
- Boa resistência aos agentes atmosféricos
- Elevada dureza superficial

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incolor
Aspecto	Brilhante
Naturaleza	Resinas alquídicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Trincha, pistola ou airless
Rendimiento	15 m ² /L/demão
Diluyente	Diluyente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	6 - 8 horas

Dónde aplicarlo

Envernizamento de madeira tanto no exterior como no interior em ambientes altamente agressivos, em zonas costeiras ou em ambientes com forte poluição urbana.

Precauciones

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C e não superiores a 30 °C.
- Não aplicar quando houver risco de geada ou chuva.
- Não aplicar em ventos fortes ou sob luz solar direta.
- Evitar utilizar lotes diferentes no mesmo pano ou, alternativamente, misturar o conteúdo do recipiente actual com o seguinte a 50% para reduzir as diferenças normais entre lotes.

Productos relacionados



Modo de empleo

MADEIRA NOVA:

- Limpar, lixar bem e remover o pó. Aplicar uma primeira demão diluída a 10% e voltar a lixar.
- Aplicar uma ou mais demãos não diluídas como acabamento.

MADEIRA ENVERNIZADA:

- Lixar levemente e limpar. Aplicar uma ou duas demãos não diluídas. Se estiver em muito mau estado, remover o verniz existente e proceder como madeira nova.
- Limpar as ferramentas com diluente sintético Jafep ou aguarrás.

Almacenamiento

- Em recipiente original fechado, a temperatura e humidade não extremas.
- Manter fora da luz solar direta.
- Máximo recomendado desde o fabrico: 2 anos.

Formatos

Embalagens de: 375 mL; 750 mL; 4 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com