

Ficha Técnica

Pinroda Imprimación Sintética Recuperada



Descripción

Imprimación básica para el tratamiento inicial de superficies metálicas.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color Gris (variable entre lotes)

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	8/11 m ² /l/capa
Diluyente	Disolvente Sintético
Repintado	24 horas
Secado	6-8 horas

Dónde aplicarlo

Aplicación directa sobre superficies férricas, tanto en interior como en exterior, como primera mano para el posterior



acabado con esmaltes industriales o de decoración.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50%.

Productos relacionados

Disolvente Sintético

Modo de empleo

La superficie debe ser estar completamente limpia, seca y exenta de grasas y óxido. Se recomienda aplicar con una dilución entre 15-20% a pistola, en capas finas.

Como disolvente para realizar la dilución se recomienda el Disolvente Sintético Jafep como primera opción, aunque como opción alternativa se podría utilizar el Disolvente Universal Jafep.

Almacenamiento

- En su envase original, cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envase de 15L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com