Ficha Técnica

Jafepox 54 resina epoxi + Catalizador

Descripción

Resina de dos componentes Sin Carga para: Imprimación, sellado y reparación de suelos y paredes de hormigón, colocación de mallas de fibra de vidrio, etc . Resina 100% sólidos para uso directo o mezclada con disolvente.

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000

AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Satinado
Naturaleza	Epoxi-Poliamida

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha y rodillo
Rendimiento	4-5 m2/Kg
Diluyente	Disolvente Epoxi
Repintado	a partir de 6 h. Y hasta 24 h. Con acabados epoxi y poliuretanos.
Secado	Tacto: 4-6h

Dónde aplicarlo

Sobre todo indicada en suelos de cemento y hormigón. Seca por catalizacion y proporciona una excelente resistencia a un buen número de productos químicos, grasas, disolventes, gasolina, etc.

Precauciones

- No aplicar si se prevé lluvias en las horas siguientes a la aplicación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 35 ºC
- No exponer los envases a temperaturas extremas.
- Recuérdese que la mezcla tiene un tiempo de uso máximo de 20 minutos , ya que temperaturas elevadas pueden reducirlo, incluso provocando una reaccion con desprendimiento de gases y temperatura elevada.

Modo de empleo

La proporción de mezcla es 2:1 en peso.

-Suelo nuevo: Debe estar exento de humedad. La superficie debe ser porosa. Por lo que en caso contrario se debe proceder a un desbastado superficial. Debe estar limpia de polvo, grasa y aceite. Es recomendable incluso la aspiración mecánica del polvo.

-Suelo pintado: Es conveniente la eliminación de viejas pinturas, procediendo a continuación como si de un suelo nuevo se tratara. En cualquier caso una vez preparada la superficie, se mezcla la base con catalizador (reactor) en la proporción 2:1 en peso y se agita a baja velocidad.

Advertencia: El producto es muy sensible a las temperaturas y debe ser atemperado cuando sea necesario hasta 50ºC para obtener un producto fluido y apto para ser aplicado adecuadamente.

Formatos

Envasado: 3 Kg (2Kg de base con 1 Kg de reactor (catalizador))

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com