

## Ficha Técnica

# Nueva P.P. Satinada jST 705-S Atmh



## Descripción

Pintura plástica de acabado satinado en base acuosa que presenta una elevada cubrición y blancura y buen rendimiento. Es un producto destinado a ser aplicado en interiores de viviendas cuando se buscan acabados de alta calidad. Presenta una alta lavabilidad y un bajo salpicado. Con conservante antimoho.

## Propiedades

- Elevada cubrición y blancura
- Bajo salpicado
- Lavable
- Buen rendimiento
- Buena nivelación

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Copolímeros vinílicos

### Datos de aplicación del producto

Espesor mínimo	Aplicar dos capas
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Agua
Repintado	8 horas
Secado	2 horas



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Dónde aplicarlo

Pintura de calidad para ser aplicada en superficies interiores como paredes y techos de hormigón y mamposterías como yeso, escayola y otros materiales de construcción.

## Precauciones

? No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.

? No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.

? No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

? Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

Se puede aplicar a rodillo, brocha y pistola airless.

Se recomienda diluir entre 5-15% en función del soporte y el sistema de aplicación.

### SOBRE SUPERFICIES NUEVAS

El soporte debe estar completamente fraguado en el caso de cemento y hormigón, ya transcurridos los 30 días recomendados. Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de óxidos, grasas y polvo. Se debe eliminar también la lechada de cal de fraguado, eflorescencias y sales solubles.

Sobre hormigón se recomienda aplicar previamente Sellacryl Barniz Fijador, mientras que para superficies como yeso, escayolas o madera se recomienda fijar previamente Selladora Sintética o con Sellacryl Barniz Fijador Jafep.

Una vez aplicado el sellador, tras 6-8 horas se puede aplicar la primera mano de pintura. Se recomienda aplicar dos manos de pintura de acabado.

### SOBRE SUPERFICIE ANTIGUA PINTADA:

Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación. Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar primero un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

## Almacenamiento

? En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.



100% Reciclado



? Mantener alejado de la luz solar directa.

? Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

750mL, 4L y 15L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)