

Ficha Técnica

Siliconado PURO con conservante Antimoho

Revestimiento acrílico al polisiloxano

Versión: 15/03/2024



Ventajas

- Gran resistencia a la intemperie.
- Efecto hidrorrepelente
- Muy transpirable
- Impermeable
- Con conservante antimoho

Descripción

Revestimiento para exteriores con formulación de Polisiloxanos. De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Impermeable al agua pero con excelente permeabilidad al vapor de agua y con protección antimoho. El polisiloxano le confiere también un efecto hidrorrepelente, lo cual le proporciona a la fachada un efecto autolimpiable al evitar la adhesión de las partículas de suciedad ya que el agua de lluvia las arrastra fácilmente. El acabado es muy mate y de un aspecto mineral natural.

Propiedades

El Siliconado Puro es un revestimiento para exteriores que gracias a su específica formulación es permeable al vapor de agua pero a su vez es también impermeable al agua líquida y a la lluvia. Además en su formulación incorpora aditivos conservantes para la protección de la película.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos y polisiloxanos
Peso específico	1,5 ± 0,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	10 - 12 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	5 horas
Secado	45 minutos

Prestaciones finales

Permeabilidad al agua líquida	Impermeable
Permeabilidad al vapor	Muy transpirable
Resistencia a la abrasión	Alta resistencia
Resistencia al frote en húmedo	Clase 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778)
Adhesión	Excelente adhesión
Aspecto Aplicado	Mate

Dónde aplicarlo

Para la decoración y protección exterior: Fachadas, patios, paredes exteriores tales como morteros monocapas, piedra arenisca y ladrillo, pinturas antiguas (a la cal y al cemento), y otros tipos de acabados de resinas sintéticas en general. Con un magnífico acabado de calidad, lavabilidad y rendimiento insuperables.



Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No aplicar a temperaturas superiores a 30° C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño, o en su defecto mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Consideraciones previas

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc.

Superficies nuevas

Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 20% para la primera capa. Se recomienda esperar al total fraguado de los hormigones (30 días) y la eliminación de desencofrantes si los hubiera.

Yeso o escayolas: Fijando previamente con Sellacryl para Siliconado al Siloxano Jafep.

Madera: Fijando previamente con Selladora al Agua.

Superficies pulverulentas aplicar primero un Fondo Penetrante al Disolvente o Sellacryl Jafep

Superficies viejas

Con pinturas en buen estado y de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

Sobre pinturas al temple, cola o cal: Se deberán eliminar completamente. Reparar irregularidades, desconchados y otros desperfectos con masillas en polvo o listas al uso Jafep y proceder como superficie nueva.

Sobre superficies con moho: Se deben eliminar y sanear, con lejías o productos específicos, como Limpiador de Moho Jafep y enjuagando después.

Sobre superficies con salitre: Raspando y tratando químicamente con productos antisalitre (ácido clorhídrico), como Salfumán Jafep y enjuagando después.

Acabado

Una vez se ha tratado correctamente el soporte, la aplicación se realiza extendiendo capas finas del producto al uso, o con una ligera dilución (inferior al 5%), usando brocha, rodillo, pistola o airless.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Formatos

Envases de: 4 L; 15 L

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, en exterior, de superficies de albañilería se realizará con el Revestimiento Pétrex5 Siliconado de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 10 a 12 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com