

Ficha Técnica

Pintura Plástica Mate - interior-external-P-D-TR Multicolor 900



Descripción

Pintura plástica acrílica de excelente calidad, especialmente diseñada en tres bases: P, D, TR para obtener acabados en diferentes tonos de color para todo tipo de trabajos de decoración, restauración y mantenimiento. Con conservante antimoho.

Propiedades

- Adecuada para interior y exterior
- Secado rápido
- Excelente lavabilidad
- Con conservante antimoho.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Cartas NCS, RAL, ASF, etc.
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.45 - 1.60 gr/ cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	De 12 a 14 m ² /litro y mano
Diluyente	Agua.
Repintado	A partir de 6 - 8 horas.
Secado	30 minutos (al tacto).

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 1 (según Norma UNE-EN 13300); >10.000 ciclos UNE 48243
--------------------------------	--

Dónde aplicarlo

Sobre superficies exteriores con soportes de cemento, hormigón fibrocemento, etc. E interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.



- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias, en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.

Todos los soportes estarán limpios, secos exentos de grasa y salitre.

Si la superficie es nueva, se aplicará directamente, pero diluyendo la primera mano con un 10-15%.

Si fuera muy absorbente se fijará previamente.

Si la superficie ya está pintada y en buen estado también se aplicará directamente, pero si no fuera así, se debe eliminar la pintura para proceder como superficie nueva.

Debido al acabado mate, debe utilizarse una carta tintométrica con acabado igual o similar al del producto a tintar para evitar diferencias en los resultados motivados por diferencias de brillo (RAL para Brillos, Estándar Jafep o NCS para acabados Mates, etc.)

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de plástico de: 750 ml; 4 Litros; 15 Litros





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com