

Ficha Técnica

Pin Sport. Al agua, para pistas deportivas

Pintura plástica acrílica

Versión: 16/04/2024



Descripción

Revestimiento monocomponente a base de resinas acrílicas al agua, de gran dureza y adherencia. Muy resistente a la abrasión y a la intemperie por sus colores, sólidos a la luz. Antipolvo.

Propiedades

- Gran dureza y adherencia
- Muy resistente a la abrasión y a la intemperie
- Antideslizante (certificado adjunto)

Certificados de producto

UNE 41901:2017EX, determinación de la resistencia al deslizamiento por el péndulo de fricción para tránsito peatonal. Ensayo en húmedo. Categoría 3 (máxima). Nr ensayo: 20/22092-508 S y 20/22092-509 S. Certificado emitido por laboratorio externo homologado a disposición del cliente que lo solicite.

Certificados de empresa





Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Negro, Blanco, Gris Oscuro, Gris Claro, Rojo Óxido, Verde Cromo, Verde Oscuro y Azul
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	9 - 12 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 horas
Secado	30 - 45 minutos

Dónde aplicarlo

Por su gran dureza, resistencia al exterior y a la abrasión es idónea para el pintado de superficies de cemento y hormigón dedicadas a actividades deportivas: Tenis, frontón, etc. Protector decorativo y antipolvo sobre hormigones y morteros. Buen comportamiento en zonas como aceras, isletas, etc.

Particularmente adecuada para suelos y pavimentos cementosos, morteros y asfaltos en buen estado, sometidos a paso de personas y vehículos medios tales como bicicletas y ciclomotores.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados (esperar 28 días tras la aplicación) se debe eliminar la lechada de cal mediante métodos mecánicos o mediante métodos químicos (sulfumán 10% en agua), así como aspirar todo polvo o contaminantes presentes. Preparado el soporte se procede a consolidar el soporte aplicando Sellacryl Barniz Fijador Acrílico Penetrante diluido 3-4 partes de agua y 1 de producto. Tras 8 horas se puede aplicar la primera capa de Pin Sport y posteriormente, tantas capas como sean necesarias dejando transcurrir mínimo 8 horas entre capa y capa.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente. Preparado el soporte se procede a aplicar Sellacryl Barniz Fijador Acrílico Penetrante diluido 3-4 partes de agua y 1 de producto. Tras 8 horas se puede aplicar la primera capa de Pin Sport y posteriormente, tantas capas como sean necesarias dejando transcurrir mínimo 8 horas entre capa y capa.

Con pinturas en mal estado: Eliminar mediante medios mecánicos (lijado, granallado, chorro de arena, etc.) y proceder como si de una superficie nueva se tratara. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

- Pequeñas reparaciones:

Si se requiere realizar alguna pequeña reparación se pondría el mismo material o árido con el que esté hecho el soporte mezclado con Sellacryl Barniz Fijador Penetrante y se podría realizar de dos formas:

(1) Se puede añadir el material o árido directamente sobre el producto Sellacryl Barniz Fijador Penetrante **AL USO** y agitar adecuadamente hasta que la mezcla esté completamente homogénea. Después, se procederá a realizar la aplicación.

(2) Se puede aplicar directamente el producto Sellacryl Barniz Fijador Penetrante al uso y antes de que comience a secar, asegurando que presenta mordiente, se espolvorea el árido o material con el que está hecho el soporte por encima. Se dejará secar y después se procederá a barrer el material o árido restante. Posteriormente, se recomienda de nuevo aplicar el Sellacryl Barniz Fijador Penetrante diluido 2 o 3 partes de agua y 1 de Sellacryl para protegerlo.

Finalmente, una vez reparado y acondicionado, se aplicará el Pin Sport.

Versión antideslizante: Para obtener un producto con la máxima categoría antideslizante añadir a cada litro de producto 100 gr de arena de sílice (55/60) o micro esferas de vidrio reflectantes (EchoStar 5). Agitar hasta perfecta homogeneización.

Los pavimentos deben estar completamente fraguados, limpios de eflorescencias, neutralizados si tienen un carácter alcalino. También si es necesario se debe abrir el poro para mejorar la adherencia.



Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 4 L; 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com