

# Ficha Técnica

## Puente de Unión Texturado



### Descripción

Producto granulado formulado con polímeros acrílicos en emulsión en base acuosa y cargas minerales que actúa como puente de unión sobre superficies tanto verticales como horizontales.

### Propiedades

- Excelente adherencia
- Elevada dureza
- Fácil aplicación
- Elimina las diferencias de absorción del soporte

### Datos técnicos

#### Datos de identificación del producto

Color	Crema
Aspecto	rugoso
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

#### Datos de aplicación del producto



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Rendimiento	6-8 m2/L (varía en función del soporte)
Diluyente	Agua
Repintado	24 horas
Secado	2-4 horas

## Dónde aplicarlo

Puede ser aplicado sobre soportes como yeso, cemento o cualquier material de construcción, así como sobre soportes no porosos como azulejos.

Se puede aplicar tanto en vertical como en horizontal y en interior y exterior.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas extremas, ni por encima de 30°C ni por debajo de 5°C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

## Modo de empleo

Remover el producto para homogeneizarlo adecuadamente.

Aplicar a brocha o rodillo.

### Preparación de superficie

Las superficies deben estar perfectamente limpias y secas, exentas de grasas o cualquier contaminante.

Si se trata de un hormigón nuevo hay que esperar los 28 días de fraguado del material y posteriormente, realizar la limpieza de la lechada de cal generada antes de proceder a la aplicación del producto. La limpieza se puede realizar con una dilución de salfumán al 10% en agua y dejar actuar 15 minutos. Tras esto se limpiará con abundante agua hasta asegurar que no queda ningún resto y esperar que seque por completo.

En zonas viejas se deberá realizar la reparación.

En soportes previamente pintados se recomienda lijar y eliminar el polvo.



100% Reciclado



## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

4L y 15L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)